

金田纸业金娃AA级灰纸板出厂指标

指标名称	克重g/m ²	单位	技术指标	测试方法
定量	300 g/m ²	%	-4.5%+4.0%	GB/T451.2
	350 g/m ²			
	400 g/m ²			
	450 g/m ²			
	500 g/m ²			
	550 g/m ²		-4.0%+3.0%	
	600 g/m ²			
	650 g/m ²			
	700 g/m ²			
厚度	300 g/m ²	μ m	475 ~ 510	GB/T451.3
	350 g/m ²		550 ~ 600	
	400 g/m ²		640 ~ 690	
	450 g/m ²		720 ~ 770	
	500 g/m ²		800 ~ 850	
	550 g/m ²		880 ~ 940	
	600 g/m ²		960 ~ 1020	
	650 g/m ²		1040 ~ 1100	
	700 g/m ²		1120 ~ 1180	
交货水份		%	7.5±2.0	GB/T462

●本指标供参考，解释权在金田公司，其他要求可按订货合同协商规定组织生产。

