

金田纸业一次成型厚纸板出厂指标

指标名称	克重 g/m^2	单位	技术指标	测试方法
定量	700~1500 g/m^2	%	-10% +0%	GB/T451.2
定量偏差		%	$\pm 4.0\%$	
厚度	700~1500 g/m^2	μm	164 ~172 μm /100 g/m^2	GB/T451.3
平板纸尺寸	横向	mm	-1 +3	GB/T451.1
	纵向		-1 +5	
平板纸偏斜度		mm	≤ 3	
交货水份		%	7.0 $\pm$ 2.0	GB/T462

●本指标供参考，解释权在金田公司，其他要求可按订货合同协商规定组织生产。

