



# 地龙牌 100%再生纤维双胶纸技术指标(销售指标)

## Land Dragon brand 100% Recycled Fiber offset paper technical standard

| 指标名称 Properties            |                               | 单位 Unit          | 53g/m2  |       | 55 g/m2 |       | 58 g/m2 |       | 60 g/m2 |       | 65 g/m2 |       | 68 g/m2 |       | 75g/m2  |       | 78 g/m2 |       |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                            |                               |                  | A 级     | B 级   | A 级     | B 级   | A 级     | B 级   | A 级     | B 级   | A 级     | B 级   | A 级     | B 级   | A 级     | B 级   | A 级     | B 级   |
| 定量                         | Grammage                      | g/m2             | 53±3%   | 53±5% | 55±3%   | 55±5% | 58±3%   | 58±5% | 60±3%   | 60±5% | 65±3%   | 65±5% | 68±3%   | 68±5% | 75±3%   | 75±5% | 78±3%   | 78±5% |
| 厚度                         | Caliper                       | um               | 65±3    | ≥58   | 68±3    | ≥60   | 73±3    | ≥65   | 75±3    | ≥68   | 82±4    | ≥73   | 85±4    | ≥78   | 94±4    | ≥84   | 97±4    | ≥90   |
| 白度                         | Whiteness                     | %<br>(D65/457)   | 90±1    | 90±2  | 90±1    | 90±2  | 90±1    | 90±2  | 90±1    | 90±2  | 90±1    | 90±2  | 90±1    | 90±2  | 90±1    | 90±2  | 90±1    | 90±2  |
| MD 抗张强度                    | Tensile Strength MD           | kgf/15mm         | ≥2.0    | ≥1.8  | ≥2.3    | ≥2.0  | ≥2.5    | ≥2.1  | ≥2.6    | ≥2.2  | ≥2.7    | ≥2.3  | ≥2.8    | ≥2.5  | ≥3.0    | ≥2.8  | ≥3.3    | ≥3.0  |
| 平滑度                        | Bendtsen Smoothness           | s                | ≥40     | ≥25   | ≥40     | ≥25   | ≥40     | ≥25   | ≥40     | ≥25   | ≥40     | ≥20   | ≥40     | ≥20   | ≥40     | ≥20   | ≥40     | ≥20   |
| 不透明度                       | Opacity                       | %                | ≥86     | --    | ≥88     | --    | ≥88     | --    | ≥88     | --    | ≥90     | --    | ≥90     | --    | ≥90     | --    | ≥90     | --    |
| 吸水性 60s                    | COBB 60s                      | g/m2             | ≤35     | ≤50   | ≤35     | ≤50   | ≤35     | ≤50   | ≤35     | ≤50   | ≤35     | ≤50   | ≤35     | ≤50   | ≤35     | ≤50   | ≤35     | ≤50   |
| 成纸水份                       | Moisture                      | %                | 6.0±1.0 | ≤8.0  | 6.0±1.0 | ≤8.0  | 6.2±1.0 | ≤8.0  | 6.2±1.0 | ≤8.0  | 6.2±1.0 | ≤8.0  | 6.2±1.0 | ≤8.0  | 6.5±1.0 | ≤8.0  | 6.5±1.0 | ≤8.0  |
| 尘埃度 0.2~0.5mm <sup>2</sup> | Dirt 0.2 ~ 0.5mm <sup>2</sup> | 个/m <sup>2</sup> | ≤40     | ≤100  | ≤40     | ≤100  | ≤40     | ≤100  | ≤40     | ≤100  | ≤40     | ≤100  | ≤40     | ≤100  | ≤40     | ≤100  | ≤40     | ≤100  |
| 尘埃度 0.5~1.5mm <sup>2</sup> | Dirt 0.5 ~ 1.5mm <sup>2</sup> | 个/m <sup>2</sup> | ≤4      |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 尘埃度大于1.5mm <sup>2</sup>    | Dirt > 1.5mm <sup>2</sup>     | 个/m <sup>2</sup> | 不许有     |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |

备注: 1、测试条件(Conditions of testing): 温度(Temperature): 23±1℃ 相对湿度(Relative humidity): 50±2



玖龙纸业(东莞)有限公司  
2017年11月27日