

酋长高松双铜

双面涂布高松厚度铜版卡UAB									
项目指标	单位	检测方法	限度	A级					
定量	g/m ²	ISO 536	±3%	215	230	250	270	300	320
挺度CD	mN*m	ISO 2493	目标值	2.20	2.73	4.20	5.15	7.56	9.45
			下限值	2.00	2.40	3.50	4.50	6.80	8.50
挺度MD	mN*m	ISO 2493	目标值	4.40	5.25	8.40	9.45	14.50	17.90
			下限值	4.00	4.80	6.40	8.00	12.80	16.00
厚度	μm	ISO 534	±15	245	275	310	355	385	410
水分	%	ISO 287	±1.0	6.5					
粗糙度(正反面)	μm	ISO 8791-4	目标值	1.2/1.2					
			上限值	1.4/1.4					
亮度(正反面)	%	ISO 2470-2	±2.0	93					
光泽度(正反面)	%	ISO 8254-1	≥	55					
起泡速度(正反面)	m/s	ISO 3783	≥	1.5					
吸水性 60s(正反面)	g/m ²	ISO 535	≤	55					
层间结合强度	J/m ²	GB/T 26203	≥	150					
偏斜度(平张)	mm	GB/T 451.1	-	0 ~ 2.0					
尺寸偏差(平张)	mm	GB/T 451.1	-	0 ~ 2.0					