	广西金桂浆纸业有限公司 GUANGXI JINGUI PULP&PAPER CO.,LTD.	文件编号 Document number	JG-28200-PSP-005
		生效日期 04版 Effective date	2023-07-28 Jul. 28, 2023

高松厚度单面涂布白卡 IVO
GC1 HI BULK(Allyking Pro)

指标 Technical Information	单位 Unit	公差 Margin	标准 Target									检验方法 Test Method
定量 Basis Weight	g/m²	±3%	215	225	235	250	275	295	325	350	365	ISO 536 GB/T 451.2
	24"x36" 500 (Ib)		132	138	144	154	169	181	200	215	224	
厚度 Thickness	μm	±3%	310	340	345	380	415	455	485	525	550	ISO 534 GB/T 451.3
	pt		12.2	13.4	13.6	15.0	16.3	17.9	19.1	20.7	21.7	
泰伯挺度(15°)CD Taber Stiffness	mN•m	目标值 target	4.12	4.98	5.22	6.62	8.76	11.7	13.3	16.5	18.7	ISO 2493 GB/T 22364
		最小值 min	3.50	4.24	4.44	5.63	7.45	9.95	11.3	14.0	15.9	
泰伯挺度(15°)MD Taber Stiffness	mN•m	目标值 target	7.66	9.18	9.67	12.0	15.3	21.3	23.0	28.0	30.9	
		最小值 min	6.51	7.80	8.22	10.2	13.0	18.1	19.6	24.0	26.3	
水分 Moisture	%	±1.0	7.0									ISO 287 GB/T 462
PPS 粗糙度-正面 PPS Roughness-top	μm	≤	1.50									ISO 8791-4 GB/T 22363
亮度-正面 Brightness D65/10 -top	%	±2.0	90.0									ISO 2470-2 GB/T 7974
光泽度 75°-正面 Gloss-top	%	≥	35									TAPPI 480 GB/T 8941
IGT 干拉毛-正面 IGT Picking-top	m/s	≥	1.20									ISO 3783 GB/T 22365
Cobb 值 60s -正面 Cobb 60s-top	g/m²	≤	55.0									ISO 535 GB/T 1540
层间结合强度 Scott Plybonding	J/m²	≥	130									TAPPI 569 GB/T 26203
偏斜度-平张 Squareness	mm	≤	2.0									GB/T 451.1
尺寸偏差-平张 Size Deviation	mm	≤	2.0									

测试条件：温度（23±1）℃/ 湿度（50±2）%（参考标准 GB/T10739 & ISO 187）
Test climate 23℃/50%RH（according toGB/T10739 & ISO 187）