



240020349787



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0656

R62/c

No 2024060049

检 验 报 告



样品名称

丽印双胶纸

委托单位

芬欧汇川（中国）有限公司

检验类别

委托检验

中轻纸品检验认证有限公司

国家纸张质量检验检测中心

签发日期 2024 年 06 月 12 日

地 址：北京市朝阳区望京启阳路 4 号中轻大厦 3 层 306 室

电 话：010-64778139 64778116

E-mail: tc8139@126.com

邮 编：100102

传 真：010-64778114

网 址：www.sicp.net.cn

中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

No2024060049

共 2 页 第 1 页

委托单位	芬欧汇川（中国）有限公司		
委托单位地址	江苏省常熟经济技术开发区兴业路 2 号		
样品名称	丽印双胶纸		
规格型号	120g/m ²	商 标	丽印
生产日期/批号	----	质量等级	合格品
生产单位	生产单位：芬欧汇川（中国）有限公司；生产单位地址：江苏省常熟经济技术开发区兴业路 2 号	来样方式	寄样
样品状态	A4 平张，密封袋密封包装	到样日期	2024 年 06 月 03 日
检验项目	1.定量；2.定量偏差；3.厚度；4.CIE 白度（D65）；5.不透明度；6.吸水性；7.抗张指数；8.耐折度（横向）；9.粗糙度；10.伸缩性（横向）；11.表面强度；12.尘埃度；13.交货水分；14.平滑度。		
检验起止时间	2024 年 06 月 04 日 ~ 2024 年 06 月 12 日		
检验依据	相关测试方法标准（详见数据页）		
判定依据	芬欧汇川（中国）有限公司企业标准 Q/320581DVE004-2023《双胶纸》		
环境条件	物理性能检验：温度（23.0±1.0）℃ 相对湿度（50.0±2.0）%R.H.		
检验结论	本样品所检平滑度项目不作判定，其他所检项目检验结果符合 Q/320581DVE004-2023 要求。		
备注	----		

批准：

左建波

审核：

吴东乐

编制：

王瑶

说明：

- 1、报告无中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效，复制报告未重新加盖中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效。
- 2、报告涂改无效，报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 3、对检验结果和判定的异议申诉须在报告收到之日起 15 日内提出，逾期不予受理。
- 4、检验报告中样品名称、委托单位名称及地址、生产单位名称、商标、质量等级、规格型号及生产日期均由委托单位提供，本公司不负责确认。
- 5、委托检验报告仅对收到的样品负责。未经检验机构同意，不得用于不当宣传。
- 6、报告未骑缝盖章无效。



中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

№2024060049

共 2 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	判定	检验方法
定量		g/m ²	120.0	121	合格	GB/T 451.2-2002
定量偏差		g/m ²	±5.0	1	合格	GB/T 451.2-2002
厚度		μm	139±6	139	合格	GB/T 451.3-2002
CIE 白度(D65)	正面	白度单位	145.0±5.0	147	合格	GB/T 22880-2008
	反面		145.0±5.0	144		
不透明度		%	≥96.0	98.3	合格	GB/T 1543-2005
吸水性（正反面平均） [Cobb60]		g/m ²	30±10	28.3	合格	GB/T 1540-2002
抗张指数（纵横平均）		N•m/g	≥30	33.7	合格	GB/T 12914-2018
耐折度（横向）		次	≥5	12	合格	GB/T 457-2008 中肖伯尔法
粗糙度	正面	mL/min	≤240	1.4×10 ²	合格	GB/T 22363-2008 中本特生法
	反面		≤240	1.1×10 ²		
伸缩性（横向） [浸水时间 15min]		%	≤3.5	1.8	合格	GB/T 459-2002
表面强度	正面	A	≥12	≥18	合格	GB/T 22837-2008
	反面		≥12	16		
尘埃度	0.2mm ² ~0.5mm ²		≤20	0	合格	GB/T 1541-2013
	>0.5mm ² ~1.5mm ²		≤4	0		
	>1.5mm ²		不应有	0		
交货水分		%	4.5~8.0	5.1	合格	GB/T 462-2023
平滑度（正反面平均）		s	----	40	----	GB/T 456-2002
备注：测试抗张指数项目时，横向夹距为 100mm。						

