

№: (LI-250060-W)



检验检测报告

Test Report

样品名称: 胶版印刷纸
Sample

规格型号: 120g/m² 高白
Model/Type

委托单位: 山东太阳纸业股份有限公司
Client

检验检测类别: 委托检验
Test Kind



济宁市质量计量检验检测研究院

Jining Institute of Quality & Metrology Inspection

济宁市质量计量检验检测研究院

Jining Institute of Quality & Metrology Inspection

检验检测报告

Test Report



共 3 页 第 1 页

样品名称 Sample	胶版印刷纸		检验检测类别 Test Kind	委托检验
委托单位 Client	山东太阳纸业股份有限公司		型号规格 Model, Type	120g/m ² 高白
生产单位 Manufacturer	山东太阳纸业股份有限公司		样品等级 Grade	一等品
送检单位地址 Address of Client	/		商标 Brand	金太阳
抽样地点 Sampling Location	/		送样人员 Client Representative	于航
抽样基数 Sample Batch	/		接样日期 Receipt Date	2025-01-02
样品数量 Sample Quantity	40张		生产日期/批号 Producing Date	2024-12-05
样品特性和状态 Sample Description	固体		样品编号 Batch No	LI-250060-W
检验检测环境 Environmental for Test	温度:	22℃~23℃	检验检测日期 Test Date	2025-01-08~ 2025-01-10
	相对湿度:	49%~51%		
检验检测依据 Test Standard	Q/0882STZ 001-2023			
检验检测要求 Test Item	全项			
检验检测结论 Test Conclusion	该样品本次检验合格。 (检验检测单位章) 签发日期: 2025-01-24			
备 注 Note	/			

批准:

张永军

审核:

高伟杰

主检:

孙天娇

日期:

2025-01-24

日期:

2025-01-23

日期:

2025-01-10

济宁市质量计量检验检测研究院

Jining Institute of Quality & Metrology Inspection

检验检测报告

Test Report

共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目	技术要求	检验检测结果	单项判定
1	外观质量	纸张的纤维组织应均匀，纸面应平整，不应有折子、皱纹、残缺、破洞、透光点、裂口，各种斑点、砂子、硬质块、明显毛布痕、鱼鳞斑及透射光可见的孔眼。	符合	合格
2	定量，g/m ²	120±4	121	合格
3	横幅定量差，g/m ²	≤5	1	合格
4	厚度，μm	145×（1±8%）	140	合格
5	横幅厚度差，%	≤6.0	2.1	合格
6	抗张指数（纵横平均），N·m/g	≥26.0	34.5	合格
7	平滑度（正面），s	≥30	36	合格
8	平滑度（反面），s	≥30	38	合格
9	正反平滑差，%	≤25	5	合格
10	D65亮度（正面），%	>88.0	98.7	合格
11	D65亮度（反面），%	>88.0	99.3	合格
12	不透明度（正面），%	≥90.0	97.7	合格
13	不透明度（反面），%	≥90.0	97.9	合格
14	横向耐折度，次	≥10	13	合格
15	印刷表面强度（正面），m/s	≥1.00	1.41	合格
16	印刷表面强度（反面），m/s	≥1.00	1.52	合格

济宁市质量计量检验检测研究院

Jining Institute of Quality & Metrology Inspection

检验检测报告

Test Report

共 3 页 第 3 页

序号	检验检测项目	技术要求	检验检测结果	单项判定
17	横向伸缩率, %	≤3.5	2.8	合格
18	吸水性 (正面), g/m ²	30.0±10.0	23.0	合格
19	吸水性 (反面), g/m ²	30.0±10.0	24.2	合格
20	尘埃度 (0.2mm ² ~0.5mm ²), 个/m ²	≤40	0	合格
21	尘埃度 (>0.5mm ² ~1.5mm ²), 个/m ²	≤4	0	合格
22	尘埃度->1.5mm ² , 个/m ²	不许有	0	合格
23	水分, %	4.0~8.5	6.0	合格

以下空白



注 意 事 项

NOTICES

- 1、报告无检验检测专用章，无主检、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without special stamp and signatures of test and audit and approval.

- 2、报告涂改无效，报告复印件未重新加盖“检验检测专用章”无效。

The report would be invalid if altered, copy of the report would be invalid unless stamped.

- 3、送样检验检测、委托检验检测结果仅对来样负责。未经检验检测机构同意，委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。

Test report is valid only for the samples in the case of delivering samples by clients. Without inspection agency agreed, the client will be allowed to use the test results, improper publicity.

- 4、样品备查期满（报告签发后的九十日，保质期不到九十日的产品，以该产品保质期为准），委托方或受检单位持有效证明、委托单或抽样单领回样品。逾期不领，视为放弃该样品。不违反法律法规的前提下，检验检测机构保留对样品的所有权和处置权。

After expiration of term of keeping sample for future reference as followings, the client should take back the sample with the effective prove. Overdue sample is deemed to be abandoned. The inspection agency reserves the right of ownership and disposition within the limits permitted by law and regulation.

- 5、对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向实施监督检查的部门提出，逾期未提出异议的，视为认可检验检测结果。

If there is any objection concerning the report, it is required that all the objection should be put forth to the institute within 15 days after receiving the report by clients. Otherwise any request would be refused.

- 6、检验检测项目中注“*”者，为分包检验检测项目。

Test items with “*” are subcontracted items.

- 7、登录<http://www.jnqm.org.cn>，点击“网上办理”，输入验证信息即可查询报告真伪。

Check out the website at <http://www.jnqm.org.cn>, click on the “Online Service”, and enter informations to query the authenticity of the report.

本部地址（Address）：山东省济宁市洸河路16号

国家半导体中心地址（Address）：山东省济宁市海川路009号产学研基地C2楼

省防爆中心地址（Address）：山东省济宁市高新区海川路与山博路交汇处

本部业务受理电话（Tel）：0537-3291121

省防爆中心电话（Tel）：0537-3233589

国家半导体中心（Tel）：0537-5667098

网址（Website）：www.jnqm.org.cn

邮政编码（Post Code）：272000

