



广业检测集团
GUANGYE TESTING GROUP CO., LTD

编号: JBZP2024119-005



201819013539

广东省质量监督造纸产品检验站

检验检测报告



产品名称: 品旺双胶纸 60g

型号规格: A4 210mm*297mm 60g, 50 张/包, 优等品

商 标: 品旺

委托单位: 亚太森博(广东)纸业有限公司

生产单位: 亚太森博(广东)纸业有限公司

类 别: 委托检验



报告发出日期:

2024 年 3 月 21 日

广东省质量监督造纸产品检验站
检 验 检 测 报 告

编号: JBZP2024119-005

共 2 页 第 1 页

产品名称	品旺双胶纸 60g	型号规格	A4 210mm*297mm 60g, 50 张/包, 优等品	商 标	品旺
委托单位	名称	亚太森博(广东)纸业有限公司			
	地址	广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园 1 号			
生产单位	名称	亚太森博(广东)纸业有限公司			
	地址	广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园 1 号			
判定标准	GB/T 30130-2013 优等品 Q/ASGD-2-2017	样品编号	ZP2024119-005	样品数量	50 张
生产日期 批号	2024.03	来样日期	2024 年 3 月 12 日	验讫日期	2024 年 3 月 15 日
样品状态	共 1 份, A4, 50 张, 纸面平整洁净密封包装。			检测地点	钟村实验室
检验检测 环境	温度: (23.0±1.0) °C, 湿度: (50.0±2.0) % R.H				
主要仪器 名称型号、 编号	GL623I-1SCN 电子天平 No.232 PN-TT300F 电脑抗张试验机 No.235 PN-BST 平滑度测定仪 No.246 ZB-A 色度仪 No.172				
检 验 检 测 结 论	该样品 D65 亮度经按 Q/ASGD-2-2017 标准检测, 其他项目经按 GB/T 30130-2013 优等品标准检测, 所测指标均符合标准规定要求。				
备 注	印刷表面强度测试条件: 压力: 345N, 速度: 末速 4m/s, 温度: 23.1°C, 油墨: 国产中粘。				

批准:

李健文

审核:

叶俊良

编制:

翁子迪

职务:

质量负责人

广东省质量监督造纸产品检验站

检 验 检 测 报 告

编号: JBZP2024119-005

共 2 页 第 2 页

技术指标名称		单位	标准要求 (优等品)	检测结果	测试方法	单项判定
定量		g/m ²	60.0	59.3	GB/T 451.2-2002	—
定量偏差		g/m ²	±3.0	-0.7		符合
厚度		mm	0.075	0.073	GB/T 451.3-2002	—
厚度允许偏差		%	±10	2.7		符合
厚度横幅差		%	≤6	4.1		符合
D65 亮度		%	90~110	101.1	GB/T 7974-2013	符合
不透明度		%	≥82.0	89.6	GB/T 1543-2005	符合
平滑度	正面	s	≥30	49	GB/T 456-2002	符合
	反面	s	≥30	48		符合
	正反面差	%	≤25	2		符合
抗张指数 (平板纸 纵横平均)		N·m/g	≥35.0	40.6	GB/T 12914-2018	符合
吸水性 (Cobb60)	正面	g/m ²	20.0~40.0	22.4	GB/T 1540-2002	符合
	反面			24.7		符合
伸缩性(横向)		%	≤+3.5	+1.0	GB/T459-2002	符合
耐折度(横向)		次	≥12	12	GB/T 457-2008 肖伯尔法	符合
尘埃度	≥0.2mm ² ~0.5mm ²	个/m ²	≤40	0	GB/T 1541-2013	符合
	>0.5mm ² ~1.5mm ²		≤4	0		符合
	>1.5mm ²		不应有	0		符合
印刷表面 强度	正面	m/s	≥1.0	2.03	GB/T 22365-2008	符合
	反面			1.97		符合
交货水分		%	4.5~8.0	5.6	GB/T 462-2008	符合

——报告结束——