



ASIA
SYMBOL

产品质量指标—百旺高白双胶纸 CIE158

项目	单位	指标						测试方法
定量	g/m^2	60 ± 2	70 ± 2.5	80 ± 3	90 ± 3.5	100 ± 4	120 ± 4	ISO 536
厚度	μm	77 ± 3	87 ± 3	99 ± 3	111 ± 3	121 ± 4	143 ± 4	ISO 534
松厚度	cm^3/g	1.28 ± 0.05	1.24 ± 0.05	1.24 ± 0.05	1.24 ± 0.05	1.21 ± 0.05	1.19 ± 0.05	ISO 534
本特生粗糙度	ml/min	100 ± 40						ISO 8791-2
平滑度	S	50 ± 10						参考
CIE 白度	%	158 ± 3						ISO 11475
不透明度	%	88 ± 2	92 ± 2	94 ± 2	94 ± 2	96 ± 2	97 ± 2	ISO 2471
ISO 白度	%	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	ISO 2470
D65 白度	%	106 ± 3						参考
Moisture	%	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	ISO 287
Cobb 60 Data	g/m^2	30 ± 6	30 ± 6	30 ± 6	30 ± 6	30 ± 6	30 ± 6	ISO 535

备注：本标准适用于 2017 年 9 月 13 日以后生产的产品

亚太森博（广东）纸业有限公司

版本号	生效日期	制定	签名/日期	批准
V 05	2017 年 9 月 8 日	技术部经理	李茂 9-17	雷记波 2017.9.8

地址：广东省江门市新会区双水镇瑞丰工业园

Address: Ruifeng Industrial Park, Shuangshui Town, Xinhui, Jiangmen, Guangdong

邮政编码：529153

Postal code: 529153

电话：0750-6503417

Telephone: + 86(750)-6503417

传真：0750-6503070

Fax: + 86(750)-6503070