



C1销售指标

地龙牌单面涂布灰底白纸板技术指标

Land Dragon brand Clay Coated Duplex Board with Grey Back

指标名称Properties		单位Unit	克重及等级									
		g/m ²	200 g/m ²	230	250	270	300	350	400	450		
定量Grammage		A级	193~210	220~241	242~260	260~282	290~315	336~365	385~415	428~465		
		B级	± 5%									
厚度Caliper		A级	230±15	280±15	305±15	330±15	365±15	430±15	495±15	550±15		
		B级	≥210	≥260	≥285	≥310	≥340	≥405	≥470	≥525		
成纸水份Moisture		A级	6.5±1.5	7.0±1.5	7.5±1.5	7.5±1.5	7.8±1.5	8.0±1.5	8.0±1.5	8.0±1.5		
		B级	7.0±2.0	7.0±2.0	7.5±2.0	7.5±2.0	7.8±2.0	8.0±2.0	7.5±2.0	8.0±2.0		
挺度Stiffness (Taber) CD/MD *	≥	A级	13/26	13/26	15/30	22/50	35/70	55/110	70/140	85/170		
		B级	10/22	13/26	13/26	18/36	30/50	45/100	60/120	75/150		
			A级品				B级品					
正面吸水性Top Cobb Value		g/m ²	≤50									
背面吸水性Back Cobb Value		g/m ²	≤300									
横幅定量差CD Difference of Gram		%	≤3.5									
横幅厚度差CD Difference of Caliper		%	≤3.5									
粗糙度Roughness		μm	≤2.0									
亮度Brightness (Top)		%	≥76									
横向耐折度Folding EnduranceCD *		次	≥12									
表面光泽度Gloss(75°)		%	≥35									
印刷光泽度Printing Gloss *		%	≥80									
层间结合强Plv Bonding *		J/m ²	≥130									
起泡速度(中粘拉毛油)Blister Speed		m/s	≥0.9									
油墨吸收性K&N Value *		%	23 ± 5									
色度Color		L*	≥86.5									
		a	0.0 ± 0.5									
		b	-4.5 ± 0.5									
尘埃度>0.3mm ² Dirt		个/m ²	≤40									
尘埃度>1.5mm ² Dirt		个/m ²	≤10									
R1印刷 Printing>		次	≥2									
			≥1									

1、测试条件 (Conditions of testing) : 温度 (Temperature) : $23 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 相对湿度 (Relative humidity) : $50 \pm 2\%$ 。

*为参考指标,不作等级判定依据:对横幅定量和厚度的偏差以复卷后小卷进行分区等级控制。

RI印刷采用粘度为12的黑色油墨。

4. 单面涂布白纸板为平板纸或卷筒纸 平板纸尺寸为787mm×1092mm或889mm×1194mm, 也可按订货合同生产, 其尺寸偏差应不超过+3/-1mm, 倾斜度应不超过0.3mm。

卷筒纸的卷宽为787 mm或889 mm,也可按订货合同生产,其尺寸偏差应不超过 $\pm 3/-1$ mm。卷筒纸线长偏差标准为 ± 20 m。

偏斜度应不超过 3 mm。

玖龙纸业（东莞）有限公司
2017年11月30日