



江龙牌单面涂布灰底白板纸技术指标（销售）

江龙牌

River Dragon brand Clay Coated Duplex Board with Grey Back

物理指标 Physical properties	单位	克重及等级							
定量 Grammage	g/m ²	A 级	180	190	200	220	240	290	340
			180±10	190±10	200±10	220±10	240±10	290±10	340±10
厚度 Caliper	μm	A 级	≥200	≥210	≥220	≥240	≥260	≥310	≥380
成纸水分 Moisture	%	A 级	6.5±1.5	6.5±1.5	7.0±1.5	7.0±1.5	7.0±1.5	7.0±1.5	7.5±1.5
挺度 Stiffness (Taber) CD/MD* >	g.cm	A 级	6/13	6/14	7/18	8/20	10/24	20/40	30/65
正面吸水性 Top Cobb ValueT	g/m ²	A 级	≤80						
背面吸水性 Back Cobb Value	g/m ²	A 级	≤250						
粗糙度 Roughness	μm	A 级	≤2.0						
亮度 Brightness (TOP)	%	A 级	≥75						
光泽度 Gloss (75°)	%	A 级	≥30						
内结合强度 Ply Bonding*	J/m ²	A 级	≥110						
印刷表面强度 Blister Speed	m/s	A 级	≥0.7						
油墨吸收性 K&N Value*	%	A 级	23±5						
色度 Color	L*	A 级	≥86.5						
	a	A 级	1.2 ± 0.5						
	b	A 级	-2.3±0.5						
RI 印刷 Printing*	次	A 级	≥2						

备注： 1、测试条件:温度 23±1℃，相对湿度:(50±2)%。
2、*为参考指标，不作等级判定依据；对横幅定量和厚度的偏差以复卷后小卷进行分区等级控制。
3、RI 印刷一律采用粘度为 12 的黑色油墨。

玖龙纸业（东莞）有限公司
2023 年 9 月 28 日