



海龙牌

海龙牌单面涂布灰底白纸板 技术指标

Sea Dragon brand Clay Coated Duplex Board with Grey Back

C1销售指标

指标名称	单位	克重及等级							
		230	250	270	300	350	400	450	
定量	A级	221~241	242~260	262~282	291~315	339~365	388~415	439~465	
	B级				± 5%				
厚度	A级	290±15	315±15	340±15	375±15	440±15	510±15	565±15	
	B级	≥270	≥290	≥320	≥350	≥415	≥480	≥535	
成纸水份	A级	6.8±1.5	7.0±1.5	7.3±1.5	7.5±1.5	7.5±1.5	8.0±1.5	8.0±1.5	
	B级	6.8±2.0	7.0±2.0	7.3±2.0	7.5±2.0	7.5±2.0	8.0±2.0	8.0±2.0	
挺度CD/MD*	A级	16/32	18/36	30/60	38/76	58/116	75/150	105/210	
	B级	14/28	15/30	23/46	30/70	50/100	70/140	95/190	
A级品									
正面吸水性	g/m ²	≤50							
背面吸水性	g/m ²	≤120							
横幅定量差CD	%	≤3.0							
横幅厚度差CD	%	≤3.0							
粗糙度	μm	≤2.0							
亮度 (Top)	%	≥77							
横向耐折度CD*	次	≥15							
表面光泽度(75°)	%	≥40							
印刷光泽度*	%	≥80							
层间结合强*	J/m ²	≥130							
起泡速度(中粘拉毛油)	m/s	≥1.0							
油墨吸收性*	%	22±3							
色度	L*	≥86.5							
	a	0.0±0.5							
	b	-3.5±0.5							
尘埃度>0.3mm ²	个/m ²	≤25							
尘埃度>1.5mm ²	个/m ²	不许有							
RI印刷	次	≥3							
备注		标准测试条件: 温度: 23±1℃ 相对湿度: 50±2%。							

1、

2、* 为参考指标, 不作等级判定依据; 对横幅定量和厚度的偏差以复卷后小卷进行分区等级控制。

3、RI印刷采用粘度为12的黑色油墨。

4、单面涂布白纸板为平板纸或卷筒纸, 平板纸尺寸为787mm×1092mm或889mm×1194mm, 也可按订货合同生产, 其尺寸偏差应不超过+3/-1mm, 偏斜度应不超过3 mm。卷筒纸的卷宽为787 mm或889 mm, 也可按订货合同生产, 其尺寸偏差应不超过+3/-1mm。卷筒纸线长偏差标准为±20m。

