APP	广西金桂浆纸业有限公司 GUANGXI JINGUI PULP&PAPER CO.,	文件编号 Document number	JG-28200-PSP-040
	密级：一级 授权层级：总经理、技术部经/副理、部务室课长、纸品保处处长、纸品保处课长	生效日期 1.0 版 Effective date	2022-01-25 Jan. 25, 2022

超高松厚度单面涂布白卡 IVH
GC1 SUPER HI BULK(Allyking Ideal)

指标 Technical Information	单位 Unit	公差 Margin	标准 Target						检验方法 Test Method
定量 Basis Weight	g/m²	±3%	185	215	255	295	305	345	ISO 536 GB/T 451.2
厚度 Thickness	μm	±3%	275	340	415	475	490	555	ISO 534 GB/T 451.3
泰伯挺度(15°)CD Taber Stiffness	mN•m	目标值 target	2.31	4.95	7.76	9.90	13.3	15.4	ISO 2493 GB/T 22364
		最小值 min	2.10	4.50	7.05	9.00	12.1	14.0	
泰伯挺度(15°)MD Taber Stiffness	mN•m	目标值 target	4.07	8.80	13.4	17.5	21.6	28.1	
		最小值 min	3.70	8.00	12.2	15.9	19.6	25.5	
水分 Moisture	%	±1.0	7.0						ISO 287 GB/T 462
PPS 粗糙度-正面 Roughness-top	μm	≤	1.5						ISO 8791-4 GB/T 22363
亮度-正面 Brightness D65/10 -top	%	±2.0	90.0						ISO 2470-2 GB/T 7974
光泽度 75°-正面 Gloss-top	%	≥	35						TAPPI 480 GB/T 8941
IGT 干拉毛-正面 IGT-top	m/s	≥	1.20						ISO 3783 GB/T 22365
Cobb 值 60s -正面 Cobb 60s-top	g/m²	≤	55.0						ISO 535 GB/T 1540
层间结合强度 Scott Plybonding	J/m²	≥	130						TAPPI 569 GB/T 26203
偏斜度-平张 Squareness	mm	≤	2.0						GB/T 451.1
尺寸偏差-平张 Size Deviation	mm	≤	2.0						

测试条件：温度（23±1）℃/ 湿度（50±2）%（参考标准 GB/T10739 & ISO 187）
Test climate 23℃/50%RH（according toGB/T10739 & ISO 187）