

吸塑白卡指标：

克 重		g/m ²	ISO 536	275±3%	300±3%	320±3%	350±3%	400±3%	420±3%
厚 度		μm	ISO 534	405±10	440±10	470±10	510±10	580±10	605±10
粗糙度 正面		μm	ISO 8791-4	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
挺 度	CD	mN.m	ISO 2493	5.50	6.90	8.20	10.0	12.8	14.4
	MD			14.0	16.5	17.1	18.0	26.6	28.5
亮 度 (正 面)		%	ISO 2470-2	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
水 分		%	ISO 287	7.0±1.5	7.0±1.5	7.0±1.5	7.0±1.5	7.0±1.5	7.0±1.5
吸 塑 牢 度		等级		5	5	5	5	5	5

吸塑铜卡指标：

克 重		g/m ²	ISO 536	300±3%	350±3%	400±3%
厚 度		μm	ISO 534	305±10	360±10	425±10
粗糙度 正面		μm	ISO 8791-4	1.50	1.50	1.50
挺 度	CD	mN.m	ISO 2493	3.30	5.40	7.80
	MD			6.50	10.4	14.5
亮 度 (正 面)		%	ISO 2470-2	92.0±2.0	92.0±2.0	92.0±2.0
水 分		%	ISO 287	6.0±1.0	6.0±1.0	6.0±1.0
吸 塑 牢 度		等级		5	5	5